



生地品質検査報告書

[1110 F 34]

●本報告書の全部または一部の無断転用を固くお断りします。
●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

染色堅牢度	項目	試験方法	生地№	1 黒	2 紺	3 紺	4	5	6	7	依頼者記載欄		
	耐光(級)	JIS L 0842 第3露光法	変	会社名	
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変	4-5	4-5	4-5	地区・店名・MD	
			汚	4-5	4-5	4-5	分類コード	
	汗(級)	JIS L 0848 酸性	変	4-5	4-5	4-5	商品コード	
			汚	4-5	4-5	4-5	納入者コード	
	汗(級)	JIS L 0848 7加性	変	4-5	4-5	4-5	会社名	(株)葛西
			汚	4-5	4-5	4-5	TEL 06-6718-2218	
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4	4-5	4-5	担当者	豊田
			湿	4	4-5	4-5	依頼日	2020年9月16日
			品名	リ・ナイロン 50m/m	
			品番	(関連品番・その他) 色数 3	
物性試験	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)	適用規格	QTEC品質基準	
			判定	染色堅牢度 合格(3)色-不合格()色	
			生地検査		
			備考		
			・試験項目は依頼者の指示による。		
					
					
					
添付白布		綿・絹											
生地見本	1	2	3	4	5	6	7						
処理	担当	確認	発行		検査機関		一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター 西部事業所						
			2020年9月23日				No 20-OS- 051554 (1/1)						
						(TEL)		(06)6946-4855			(注1) 寸法変化率のプラスは伸び、マイナスは縮みを示す。 (注2) 洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。		