



# 生地品質検査報告書

[ 1110 F 34 ]

●本報告書の全部または一部の無断転用を固くお断りします。  
●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

項目		試験方法	生地№	1	カーキ	2	ブラウン	3	ネイビー	4	ブラック	5	6	7
染色堅牢度	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	3	◆	3-4	◆	3-4	◆	4	.....	.....	.....	.....
			湿	1-2	★	1-2	★	1-2	★	1-2	★	.....	.....	.....
物性試験	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)				
			.....	.....	.....			.....	.....	.....				
			.....	.....	.....			.....	.....	.....				
			.....	.....	.....			.....	.....	.....				
			.....	.....	.....			.....	.....	.....				
			.....	.....	.....			.....	.....	.....				
			.....	.....	.....			.....	.....	.....				
			.....	.....	.....			.....	.....	.....				
			.....	.....	.....			.....	.....	.....				
			.....	.....	.....			.....	.....	.....				
添付白布	綿													
生地見本	1		2		3		4		5		6		7	
処理	担当	確認	2020年12月24日		検査機関	一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター			大阪試験センター					
			発行		ISO9001 認証取得機関	(TEL) (06)6946-4855								
			№ 20-OS- 052168 - 02 (1/1)											
備考														
<ul style="list-style-type: none"> <li>試験項目は依頼者の指示による。(摩擦堅牢度試験のみ実施)</li> <li>摩擦◆印: セルロース系繊維素材の濃色基準適用。</li> <li>★印項目は基準未達。</li> <li>カバン基準にて判定。</li> </ul>														
<p>(注1) 寸法変化率のプラスは伸び、マイナスは縮みを示す。  (注2) 洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。</p>														

依頼者記載欄	
納入先	会社名
	地区・店名・MD
	分類コード
	商品コード
	納入者コード
依頼者	会社名
	TEL 06-6718-2218
	担当者 島内
	依頼日 2020年12月21日
品名	ストーンウォッシュ

品番	(関連品番・その他) 色数 4
	綿 (依頼者の申請による)
適用規格	QTEC品質基準
判定	生地検査
	染色堅牢度 合格( )色 (不合格) (4)色