



試験成績証明書

依頼者名 株式会社 葛西 殿
品 名 クインエーススパン糸 (8 番手、20 番手、30 番手) 3 点
品 番 QS050130
試験項目 引掛強さ、引張強度、正量繊度

2023 年 1 月 30 日提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

2023 年 2 月 7 日

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター
大阪試験センター 担当 平井



記


○試験結果

試験項目 \ 試料	No.1 8 番手	No.2 20 番手	No.3 30 番手
引掛強さ (N) {gf}	69.188 {7053}	52.280 {5329}	32.156 {3278}
引張強度 (N/tex) {g/D}	0.38 {4.29}	0.40 {4.53}	0.38 {4.28}
引張伸度 (%)	20.9	18.8	16.0
正量繊度 (D)	1081.5	754.9	490.7

○試験方法

- ・引掛強さ : JIS L 1095 つかみ間隔 10cm 引張速度 20cm/min
- ・引張強度 : JIS L 1095 つかみ間隔 50cm 引張速度 50cm/min
- ・引張伸度 : JIS L 1095
- ・正量繊度 : JIS L 1095

○提出試料



- * この証明書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。
- * 本証明書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。