



生地品質検査報告書

[1110 F 34]

●本報告書の全部または一部の無断転用を固くお断りします。
●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

項目	試験方法	生地№	1	黒	2	グレー	3	4	5	6	7
			耐光(級)	JIS L 0842 第3露光法	変
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変
		汚
汗(級)	JIS L 0848 酸性	変
		汚
汗(級)	JIS L 0848 7%加性	変
		汚
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5
		湿	4-5	4-5
昇華(級)	JIS L 0854	変	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5

項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)
		
.....
.....
.....
.....
.....
.....

依頼者記載欄	
納入先	会社名
	地区・店名・MD
	分類コード
	商品コード
	納入者コード
依頼者	会社名
	TEL 06-6718-2218
	担当者 島内
	依頼日 2022年7月4日
品名	品名
	品名

品番	(関連品番・その他)	色数 2
適用規格	QTEC品質基準	
判定	生地検査	染色堅牢度
		合格(2)色 不合格()色

備考

- 試験項目は依頼者の指示による。
- バッグ用。
- 昇華は基準値がない為、判定より除外。

添付白布	綿 (昇華) 綿・ポリエステル	2	3	4	5	6	7

担当	確認	発行	検査機関	ISO9001 認証取得機関	一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター	大阪試験センター
		2022年7月8日	No 22-OS-051506 (1/1)	(TEL) (06)6946-4855		

(注1) 寸法変化率のプラスは伸び、マイナスは縮みを示す。
(注2) 洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。